

TEHNIČNO NAVODILO ZA CEMENT CEM III/B 32,5N SR LH**Izdelek: Žlindrin cement sulfatnoodporni z nizko toploto hidratacije CEM III/B 32,5N SR LH****Razred trdnosti: 32,5N, po standardu EN 197-1:2011****Opis izdelka in uporabnost:**

CEM III/B 32,5N SR LH je žlindrin cement sulfatnoodporni z nizko toploto hidratacije z deležem žlindre 66-80%, ter 20-34% klinkerja (z dodatkom regulatorja vezanja (naravni mavec). Predvsem se uporablja v zahtevnejšimi gradbenimi projekti, kjer je potrebna visoka sulfatna odpornost: betonska dela v toplom podnebjju, za izdelavo konstrukcij v vlažnih in agresivnih okoljih bogatih z sulfati, gradnji temeljev mostu, pri obalnih in pomorskih objektov, dela na cestah, namakalni sistem, ter kanalizacijskih in drenažnih sistemov.

Navodila za uporabo:

Pri uporabi nujno se pridrževati projekta betonske konstrukcije. Pri pripravi betonske mešanice uporabljati rezultate prvega tipskega izpraševanja betona, projekt betona in izvajati predpisano kontrolo kakovosti betona.

Značilnosti:

Značilne vrednosti mehanskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti za cement CEM III/B 32,5N SR LH in zahtevi po standardu EN 197-1:2011.

Mehanske in fizikalne lastnosti:	CEM III/B 32,5N SR LH SR	Zahteve standarda
Čas začetka vezanja (min)	230	≥ 75
Prostorninska obstojnost po Le Chatelieu (mm)	0,3	≤ 10
Tlačna trdnost po 7 dneh (MPa)	20	≥ 16
Tlačna trdnost po 28 dneh (MPa)	41	≥ 32,5 ≤ 52,5
Toplota hidratacije (J/g)	210	≤ 270
Kemijske lastnosti:		
SO ₃ (%)	2,2	≤ 4,0
Cl ⁻ (%)	0,05	≤ 0,1
Žarilna izguba (%)	0,5	≤ 5,0
Netopni ostanek (%)	0,7	≤ 5,0

Kontrola kakovosti:

Proces proizvodnje je delež integriranega sistema upravljanja, ki je certificiran v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. i ISO 50001:2018. Ob redni notranji kontroli kakovosti izdelka v vseh fazah proizvodnje, izvaja se tudi neodvisna kontrola s strani Institut IGH d.d. Zagreb. Izdelek je potrjen dokazovanju skladnosti po EN 197-1:2011.

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda: Izdan s strani Institut IGH d.d., Zagreb, Republika Hrvaška.**Izjava o lastnostih:** 2477-CPR-2766-NC06-001 z dne 01.09.2020. Izjava o lastnostih je dostopna na:[www.nexe.hr/en/PRODUCTS&SERVICES/Cement/Izjava o lastnostih CEM III/B 32,5N SR LH](http://www.nexe.hr/en/PRODUCTS&SERVICES/Cement/Izjava%20o%20lastnostih%20CEM%20III/B%2032,5N%20SR%20LH) (Številka: 2477-CPR-2766-NC06-001)**Dobava, transport in skladiščenje:**

Dobava razsutega cementa se opravlja s cisternami.

Transport razsutega cementa se mora obvezno opravljati v suhim in čistim cisternama, brez organskih in anorganskih nečistoč.

Cement v razsutem stanju skladišči v betonske ali kovinske silose izolirane od zunanosti.

Preporoča se vedno isti silos napolniti z isto vrsto cementa oz. ne mešati vrste cementa.

Rok uporabe: 3 mesecev od datuma dobave na Odpravnici z izpolnjevanjem pogojev transporta in skladiščenja.**DRŽAVA POREKLA: REPUBLIKA HRVAŠKA**

Tehnične informacije v tem navodilu so podane v skladu z najnovejšimi spoznanji, ki so nam trenutno na razpolagi, samo v namen osnovnih smernic podlegajo spremembam brez predhodnega pisnega obvestila. Podani podatki o sestavi cementa in vrednosti v tabeli lastnosti so značilni in aproksimativni.

NEXE d.d.
TAJNOVAC 1
31500 NAŠICE
Republika Hrvatska
☎ +385 (0)31 616 100
☎ +385 (0)31 609 027
www.nexe.hr



NEVARNO

UFI: 1500-C029-F00X-D5UV

H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338+P310:	PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352+P333+P313:	PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P261+P304+P340+P312	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501	Odstraniti vsebino/zbiralnik v skladu z nacionalnimi predpisi.